

PUR PRIVAT LABEL 7200®

Strat poliuretanic cu utilizare pentru pardoseli interioare.

FIȘA TEHNICĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI

PUR PRIVAT LABEL® 7200 este un strat aliphatic poliuretanic subtire de acoperire, monocomponent, colorat, rezistent la abraziune, pentru pardoseli cu sarcina medie. Acesta nu se decoloreaza si este stabil la razele UV si conditii diverse de mediu, si astfel poate fi aplicat pe suprafetele exterioare. Se polimerizeaza in reactie cu umiditatea din aer si sol.

APLICATII

PUR PRIVAT LABEL® 7200 este utilizat in principal pe pardoseli industriale cu sarcina medie, pe suprafetele interioare sau exterioare. Datorita rezistentei proprietatilor sale pe termen indelungat, este utilizat la scara larga pentru:

- Zone pentru parcare auto,
- Show-room-uri,
- Magazine,
- Depozite,
- Camere de depozitare,
- Fabrici, etc.

PUR PRIVAT LABEL® 7200 este deasemenea utilizat ca strat de protectie pentru incapsularea fibrelor suprafetelor de azbest vechi expuse.

CONSUM

250 – 400 gr/m², in doua straturi.

Aceasta acoperire se bazeaza pe aplicatiile practice cu trafaletul pe o suprafata neteda, in conditii optime. Factori precum porozitatea suprafetei, temperature, umiditatea, metoda de aplicare si finisare solicitate pot modifica consumul.

CULORI

PUR PRIVAT LABEL® 7200 este furnizat in culorile gri, alb, rosu si verde. Alte culori RAL furnizate la cerere.

AVANTAJE

- Rezistentă la abraziune puternică, constantă și la condiții de uzură.
- Aplicare simplă (cu rola sau pompa fără aer).
- Culoare stabil.
- Decorativ.
- După aplicarea acestuia se realizează pardoseli care nu absorb lichide sau impurități.
- Stopează formarea prafului.
- Da luciu suprafetei și aceasta devine ușor de curățat.
- Nu lasă să se vadă urmele de acoperire pe straturile de hidroizolare poliuretanică.
- Rezistență chimică.
- Rezistență la îngheț.

Aplicare:

Pregătirea suprafetei suport

Pregătirea cu atenție a suprafetei este esențială pentru o finisare optimă și durabilitate. Suprafata trebuie să fie slefuită cu o mașină de slefuit cu piatră sau cu diamant. Suprafata trebuie să fie curată, uscată și rezistentă, fără contaminări care pot afecta aderența stratului. Umiditatea suportului nu trebuie să depășească 5%. Structurile noi din beton trebuie să fie uscate cel puțin 28 zile. Acoperirile vechi, murdăria, grăsimile, uleiurile și substanțele organice trebuie să fie îndepărtate cu o mașină de slefuit. Posibilele denivelări ale suprafetei trebuie nivelate. Suprafata sfărâmiată și praful rezultat după slefuire trebuie îndepărtate în totalitate.

AVERTIZARE: NU spălați suprafața cu apă!

AVERTIZARE: NU utilizați o mașină de sablare cu bile metalice pentru a slefui suprafața, întrucât sablarea puternică deteriorează suprafața!

REPARAREA FISURILOR

Curățați crapăturile și fisurile de praf, reziduuri sau alte contaminări. Umpleți toate fisurile cu chitul adecvat. A doua zi finisați suprafața chituită cu hartie abrazivă sau mașină de slefuit.

CONSTRUCTION



Suprafetele poroase

Amorsati suprafetele poroase, precum betonul, sapa de beton sau lemnul, cu Amorsa PUR PRIVAT LABEL®7000, pentru primul strat utilizand trafaletul, pensula sau prin spreiere.

Dupa 2-3 ore (dar nu mai tarziu de 4 ore) si cat timp amorsa este inca putin lipicioasa, aplicati primul strat de PUR PRIVAT LABEL®7200 colorat.

Inca o data lasati 2-3 ore stratul sa polimerizeze (dar nu mai mult de 4 ore) si aplicati al doilea strat de PUR PRIVAT LABEL®7200 colorat.

Suprafetele non-poroase

Amorsati suprafetele non-poroase, precum mozaicul, pardoselile de beton elicopterizate si placile ceramice cu Amorsa SEAL PRIVAT LABEL®750 pentru primul strat utilizand trafaletul, pensula sau prin spreiere.

Dupa 12 ore (dar nu mai tarziu de 18 ore) aplicati primul strat de PUR PRIVAT LABEL®7200 colorat.

Inca o data lasati 2-3 ore stratul sa polimerizeze (dar nu mai mult de 4 ore) si aplicati al doilea strat de PUR PRIVAT LABEL®7200 colorat.

Agitati bine inainte de utilizare.

Pentru rezultate mai bune, temperatura in timpul aplicarii si polimerizarii trebuie sa fie intre 5°C si 30°C. Temperaturile scazute incetinesc polimerizarea, in timp ce temperaturile ridicate grabesc polimerizarea. Umiditatea ridicata poate afecta finisarea finala.

Finisarea Anti-alunecare

Pentru a obtine efectul de anti-alunecare trebuie sa presaram suprafata cu faina de cuarț pe de PUR PRIVAT LABEL®7200 cat timp este umed. Cand stratul este uscat, indepartam agregatele in exces si continuam cu aplicarea celui de al doilea strat de PUR PRIVAT LABEL®7200.

AMBALAREA

PUR PRIVAT LABEL®7200 este furnizat in galeti de 20 kg, 10 kg, 5 kg si 1 kg.

Galetile trebuie depozitate in incaperi uscate si racoroase pana la 9 luni. Protejati materialul impotriva umezelii si a razelor soarelui.

Temperatura de depozitare: 5 -30 C.

Produsul trebuie pastrat in ambalajul original, sigilat, cu eticheta cu numele producatorului, destinatia produsului, numarul lotului si masurile de precautie.

MASURI DE SIGURANTA

PUR PRIVAT LABEL®7200 contine isocianati. Vezi informatiile furnizate de producator. Va rugam studiat Fisa Tehnica de Securitate .

Date tehnice:

| PROPRIETATE | REZULTAT | METODA DE TESTARE |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Compozitie | Pre-polimer poliuretanic alifatic pigmentat. Pe baza de solvent. | |
| Alungire la rupere | >100% | ASTM D 412 |
| Duritate (Scala SHORE D) | 40 | ASTM D 2240 |
| Stabilitate UV si Culoare | Excelent | |
| Rezistenta la Presiunea Apei | Fara scurgeri (1 m coloana de apa, 24 ore) | DIN EN 1928 |
| Temperatura de aplicare | 5 ⁰ C pana la 30 ⁰ C | Conditii: 20 ⁰ C, 50% RH |
| Uscare la atingere | 3-5 ore | |
| Permite trafic pietonal usor | 12 ore | |
| Timp final de polimerizare | 7 zile | |